

Dwuskładnikowa masa bitumiczna COMBIDIC-2K-PREMIUM



SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
www.schomburg.pl
biuro@schomburg.pl

Dane techniczne:

Rodzaj powłoki :	masa polimerowo-bitumiczna
Rodzaj obciążenia :	wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym (warunkowo zgodnie z przypisem i odnośnikiem do normy w Instrukcji technicznej nr art. 2 04912 i nr art. 2 04913)
Skład :	anionowa masa bitumiczna
Wodoszczelność [MPa] :	0,075
Rodzaj podłoża :	mur: ceglany (cegła ceramiczna, piaskowo-wapienna), z betonu komórkowego, z pustaków lub bloczków betonowych i żułobetonowych, beton/żelbet
Temperatura stosowania [°C] :	od 0 do +30
Gęstość [kg/dm³] :	-
Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :	> 2
Odporność na działanie deszczu [h] :	< 4
Chemoodporność :	kwasy humusowe
Kolor :	brązowy (składnik A), szary (składnik B)
Ilość warstw :	2 (plus warstwa gruntująca)
Grubość warstwy [mm] :	3-4
Zużycie [kg/m²] :	4-5 dm³/m²
Czas zużycia :	60 min.
Czas nakładania kolejnej warstwy :	metoda świeże na świeże lub świeże na suche
Czas utwardzania [h] :	pełne obciążenie po 7 dniach
Sposób aplikacji :	paca stalowa lub natrysk (pompa perystaltyczna, pomp ślimakowa)
Przechowywanie :	12 miesięcy

Opakowanie :	30 kg (pojemnik)
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 15814
Opis:	COMBIDIC-2K-PREMIUM to dwuskładnikowa, anionowa masa bitumiczna, zawierająca wypełniacze reaktywne, niezawierająca rozpuszczalników o wodoszczelności 0,075 MPa (ciśnienie szczelinowe 1 mm). Bezspoinowa, mostkująca rysy, odpowiednia do stosowania na typowe podłoża budowlane, przeznaczona do wykonywania elementów konstrukcji w obszarze gruntu, np. ścian piwnic, fundamentów, płyt fundamentowych, charakteryzuje się wysoką odpornością na ciśnienie, może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz jednocześnie odznacza się szybkim wysychaniem.