


Bloczek Termalica 400/2,5 N/mm², gr. 24 cm

Bloczki Termalica



12 cm 12 cm 20 cm 24 cm



30 cm 36,5 cm 40 cm 48 cm



BRUK-BET sp. z o.o.

www.bruk-bet.pl

biuro@bruk-bet.pl

Dane techniczne:

Materiał :	beton komórkowy
Zastosowanie :	ścienne
Długość [mm] :	599
Szerokość [mm] :	240
Wysokość [mm] :	249
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :	2,5
Masa elementu [kg] :	18,0
Klasa gęstości :	400
Gęstość [kg/m³] :	350-400
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :	0,370
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :	0,09
Izolacyjność akustyczna R_w [dB] :	45
Izolacyjność akustyczna R_{A1R} ściana wew. [dB] :	41
Izolacyjność akustyczna R_{A2R} ściana zew. [dB] :	38
Klasa reakcji na ogień :	A1
Klasa odporności ogniowej :	REI 240
Kolory :	biały
Powierzchnia lica :	gładka
Zużycie zaprawy :	3,5 kg/m ²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] :	6,67
Liczba elementów na palecie [szt.] :	56

łączenie elementów :

zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna
zaprawa murarska

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-EN 771-4:2004/A1:2006, ZKP nr 1301-CPD-0568
