

# Bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca IMBERAL<sup>®</sup> S100 90B



Visbud-Projekt Sp. z o.o.  
[www.visbud.com](http://www.visbud.com)  
[info@visbud.com](mailto:info@visbud.com)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj powłoki :</b>	masa polimerowo-bitumiczna
<b>Rodzaj obciążenia :</b>	wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym i wewnętrznym
<b>Postać :</b>	płyn + proszek
<b>Wodoszczelność [MPa] :</b>	0,50
<b>Przepuszczalność pary wodnej S<sub>d</sub> [m] :</b>	69,0
<b>Temperatura stosowania [°C] :</b>	od +5 do +35
<b>Gęstość [kg/dm<sup>3</sup>] :</b>	0,75
<b>Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm<sup>2</sup>] :</b>	0,25
<b>Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :</b>	130
<b>Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :</b>	> 2,00 (w temp. +4°C)
<b>Proporcje mieszania [dm<sup>3</sup>/kg] :</b>	27 dm <sup>3</sup> /4 kg (płyn/proszek)
<b>Ilość warstw :</b>	1
<b>Grubość warstwy [mm] :</b>	min. 3,0
<b>Zużycie [kg/m<sup>2</sup>] :</b>	3,3-4,4 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
<b>Sposób aplikacji :</b>	ręczny lub mechaniczny
<b>Opakowanie :</b>	27 dm <sup>3</sup> (wiadro), 4 kg (worek)
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	PN-EN 15814

**Opis:**

IMBERAL® S100 90B to 2-składnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca, niezawierająca rozpuszczalników, ulepszona polistyrenem, przekrywająca rysy. Szybka i łatwa w stosowaniu dzięki niewielkiej gęstości i dużej grubości suchej pozostałości. Tworzy szczelną powłokę, odporną na działanie agresywnych substancji występujących w gruncie.  
Producent: hahne

---