

# Masa uszczelniająca IMBERAL<sup>®</sup> RSB 55Z



Visbud-Projekt Sp. z o.o.  
[www.visbud.com](http://www.visbud.com)  
[info@visbud.com](mailto:info@visbud.com)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj powłoki :</b>	masa polimerowa
<b>Rodzaj obciążenia :</b>	wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem
<b>Postać :</b>	płyn + proszek
<b>Wodoszczelność [MPa] :</b>	0,30
<b>Przepuszczalność pary wodnej S<sub>a</sub> [m] :</b>	15,7
<b>Temperatura stosowania [°C] :</b>	od +5 do +25
<b>Gęstość [kg/dm<sup>3</sup>] :</b>	1,50
<b>Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm<sup>2</sup>] :</b>	2,20
<b>Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :</b>	80
<b>Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :</b>	> 0,75 (w temp. +4°C)
<b>Proporcje mieszania [dm<sup>3</sup>/kg] :</b>	2 kg/3 kg (płyn/proszek)
<b>Ilość warstw :</b>	od 1 do 2
<b>Grubość warstwy [mm] :</b>	min. 2,0
<b>Zużycie [kg/m<sup>2</sup>] :</b>	2,4 (1 warstwa)
<b>Sposób aplikacji :</b>	ręczny lub mechaniczny
<b>Opakowanie :</b>	10 kg (wiadro), 15 kg (worek)
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	PN-EN 14891 PN-EN

**Opis:**

IMBERAL® RSB 55Z to 2-komponentowa masa uszczelniająca, trwale elastyczna, odporna na wysokie obciążenia, mostkująca zarysowania. Uszczelnia budowlę i gwarantuje bardzo dobrą ochronę przed wilgocią poziomych i pionowych powierzchni, a także detali. To materiał o wysokiej wytrzymałości na obciążenia ściskające. Nie zawiera rozpuszczalników, jest ekologiczny. Odporny na deszcz po upływie 2 h od nałożenia, a na wodę pod ciśnieniem po 16 h.  
Producent: hahne

---