

# Dachowa Izolacja bezszwowa DAKORIT<sup>®</sup> Ruflex 20D



Visbud-Projekt Sp. z o.o.

[www.visbud.com](http://www.visbud.com)

[info@visbud.com](mailto:info@visbud.com)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj powłoki :</b>	masa z tw. sztucznego
<b>Rodzaj obciążenia :</b>	wilgoć, woda bez ciśnienia
<b>Postać :</b>	pasta
<b>Wodoszczelność [MPa] :</b>	0,10
<b>Przepuszczalność pary wodnej S<sub>d</sub> [m] :</b>	1,0
<b>Rodzaj podłoża :</b>	dachy papowe, ceramiczne, betonowe i metalowe
<b>Temperatura stosowania [°C] :</b>	od +5 do +35
<b>Gęstość [kg/dm<sup>3</sup>] :</b>	1,40
<b>Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm<sup>2</sup>] :</b>	1,43
<b>Wydłużenie względne przy zerwaniu [%] :</b>	195
<b>Odporność na powstanie rys w podłożu [mm] :</b>	> 2,00 (w temp. +4°C)
<b>Odporność na działanie deszczu [h] :</b>	5
<b>Proporcje mieszania [dm<sup>3</sup>/kg] :</b>	-
<b>Ilość warstw :</b>	od 1 do 2
<b>Grubość warstwy [mm] :</b>	1,0-2,0
<b>Zużycie [kg/m<sup>2</sup>] :</b>	1,0-2,0 (1 warstwa)
<b>Czas schnięcia :</b>	12-24 h
<b>Sposób aplikacji :</b>	ręczny lub mechaniczny
<b>Opakowanie :</b>	25 kg (wiadro)
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	PN-EN 1504-2
<b>Opis:</b>	DAKORIT Ruflex 20D to samosiecująca powłoka, dostępna w 3 kolorach do profilaktycznej ochrony oraz renowacji połaci dachowych. Odporna na czynniki atmosferyczne, bardzo elastyczna, paroprzepuszczalna o dobrej przyczepności do podłoża. Producent: hahne

