

Bloczek z betonu komórkowego TERMALICA KLASA 599/120/249 mm



BRAK ZDJĘCIA



BRUK-BET sp. z o.o.

www.bruk-bet.pl

biuro@bruk-bet.pl

Dane techniczne:

Materiał :	beton komórkowy
Zastosowanie :	ścienne
Długość [mm] :	599
Szerokość [mm] :	120
Wysokość [mm] :	249
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :	2,0
Masa elementu [kg] :	14,0

Klasa gęstości :	300
Gęstość [kg/m³] :	300
Kolory :	biały
Powierzchnia lica :	gładka
Zużycie zaprawy :	od 2,00 do 6,00 kg/m ²
Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m²] :	6,67
Liczba elementów na palecie [szt.] :	80
Łączenie elementów :	zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013
Opis:	Dom wzniesiony z bloczków Termalica® EKSTRA lub Termalica® KLASA nie wymaga stosowania dodatkowego docieplenia w postaci styropianu lub wełny mineralnej.