

# Bloczek z betonu komórkowego TERMALICA KLASA 599/240/249 mm



BRAK ZDJĘCIA



BRUK-BET sp. z o.o.

[www.bruk-bet.pl](http://www.bruk-bet.pl)

[biuro@bruk-bet.pl](mailto:biuro@bruk-bet.pl)

## Dane techniczne:

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Materiał :</b>                                     | beton komórkowy |
| <b>Zastosowanie :</b>                                 | ścienne         |
| <b>Długość [mm] :</b>                                 | 599             |
| <b>Szerokość [mm] :</b>                               | 240             |
| <b>Wysokość [mm] :</b>                                | 249             |
| <b>Wytrzymałość na ściskanie [N/mm<sup>2</sup>] :</b> | 2,0             |
| <b>Klasa gęstości :</b>                               | 300             |

|                                                                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gęstość [kg/m<sup>3</sup>] :</b>                                     | 300                                                                                                                                                       |
| <b>Kolory :</b>                                                         | biały                                                                                                                                                     |
| <b>Powierzchnia lica :</b>                                              | gładka                                                                                                                                                    |
| <b>Zużycie zaprawy :</b>                                                | od 2,00 do 6,00 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                         |
| <b>Zużycie (gr. ściany równa szer. elementu) [szt./m<sup>2</sup>] :</b> | 6,67                                                                                                                                                      |
| <b>Łączenie elementów :</b>                                             | zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska                                                                                |
| <b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>                                   | PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013                                                                                                                   |
| <b>Opis:</b>                                                            | Dom wzniesiony z bloczków Termalica® EKSTRA lub Termalica® KLASA nie wymaga stosowania dodatkowego docieplenia w postaci styropianu lub wełny mineralnej. |